

BIOFA PROFESSIONAL LINE

BIOFA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



ГЕРМЕТИК BIOFA – профессиональный герметик для деревянного домостроения

- Прогнозируемый срок службы – до 35 лет.
- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Возможен выпуск герметика под ваш индивидуальный цвет.
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности.
- Может наноситься на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.
- Отличается повышенной эластичностью.
- Относительное удлинение на разрыв не менее 235%.
- Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью до 25%.



При изготовлении используются технологии и сырьевая база европейского производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметик Biofa используется для долговременной герметизации швов деревянного дома, заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки	до 2 часов (при + 23°С и нормальной влажности)*
Время отверждения при толщине слоя 4 мм	3 суток (при +23°С и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка	не менее 79%
Плотность	не менее 1,5 – 1,6 кг/л
Усадка	не более 10-15%
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5°С до + 25°С, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от -40°С до +80°С
Относительное удлинение на разрыв	не менее 235%
Деформативность шва	до 25%

*С понижением температуры или увеличением влажности время высыхания увеличивается.

МОС ПРОМ

Сведения и указания, содержащиеся в технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании FAMA PROFI CENTRE. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции остальные сведения теряют свою силу.

ООО «ФАМА ПРОФИ ЦЕНТР»
119331, Россия, Москва, Пр-кт Вернадского, д. 29, этаж 12, пом. I, ком. 4, оф. 75
8 (800) 555-33-79 • office@famaprofi.ru

FAMA PROFI CENTRE LLC
Prospekt Vernadskogo, 29, fl 12, rm I, unit 4, of 75, Moscow, Russia, 119331
8 (800) 555-33-79 • office@famaprofi.ru

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Возможна колеровка под заказ.

7501 Белый

7502 Ясень


7503 Сливки


7504 Пиния


7505 Золотистый


7506 Голдахор


7507 Темный орех


7508 Серый дуб


7509 Пепельно-серый


7510 Графит

ФАСОВКА:

Файл-пакет 0,6 л (0,9 кг).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ГЕРМЕТИКА

0,9 кг на 5-6 пог. м., при ширине шва 2 см.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время образования поверхностной пленки 20 мин (при температуре +23°С и влажности 60%). Начальное время отверждения при толщине слоя 2 мм 24 часа (при температуре +23°С и влажности 60%), полное отверждение достигается за 4-5 суток, при понижении температуры или увеличении влажности время отверждения увеличивается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Недопустимо разбавление герметика – это может привести к изменению его свойств (снижение адгезии, потери тиксотропности и т.д.), возможному растрескиванию!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо.

НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду или при низкой влажности окружающего воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу. В этом случае рекомендуется увлажнять их водой с помощью распылителя.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных, пневматических или электрических пистолетов закрытого типа. Пустоты и неплотности при нанесении недопустимы. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 3 до 5 мм. Слою нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем, после нанесения герметика (через 30-40 мин.) удалить скотч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путём.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +25°С. Транспортировка и хранение при низких температурах запрещены. Хранить в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца.

Версия от 08.04.25

Сведения и указания, содержащиеся в технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании FAMA PROFI CENTRE. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции остальные сведения теряют свою силу.

ООО «ФАМА ПРОФИ ЦЕНТР»
119331, Россия, Москва, Пр-кт Вернадского, д. 29, этаж 12, пом. I, ком. 4, оф. 75
8 (800) 555-33-79 • office@famaprofi.ru

FAMA PROFI CENTRE LLC
Prospekt Vernadskogo, 29, fl 12, rm I, unit 4, of 75, Moscow, Russia, 119331
8 (800) 555-33-79 • office@famaprofi.ru